

Tribol™ GR 400 PD vörur

Langtíma smurefni með MicroFlux Trans

Lýsing

Castrol Tribol™ GR 400 PD (hét áður Olista™ Longtime) er úrval af litíum sápufeiti sem byggt er á jarðolíu og bætt með MicroFlux Trans (MFT) aukefninu. Þær henta sérstaklega vel fyrir langtíma smurningu og fyrir mikið vélrænt álag eins og mjög háan þrýsting, titring og höggálag.

Notkun

- Til smurningar til langs tíma, jafnvel við erfiðustu vinnuskilyrði eins og mikinn þrýsting, titring, álag og breitt hitasvið í kúlu- og rennilegum sem eru undir miklu álagi
- Fyrir opin gírhjól og snigilgíra á litlum hraða
- Tribol GR 400-3 PD (hét áður Olista Longtime 3 EP) er sérstaklega hentug fyrir mjög hlaðnar legur í öllum iðnaði
- Notkunarsvið hitastigs:
 - -30°C til +140°C fyrir Tribol GR 400-2 (hét áður Olista Longtime 2)
 - -25°C til +140°C fyrir Tribol GR 400-3 (hét áður Olista Longtime 3 EP)

Kostir

Í samanburði við hefðbundna feiti býður Tribol GR 400 PD upp á eftirfarandi kosti:

- Styttri keyrslufasa sem hentar til langs tíma og í sumum tilfellum ævilanga smurningu
- Framúrskarandi burðargeta
- Besta slitvörn í miklu álagi
- Sléttar yfirborðsskemmdir sem fyrir eru
- Verulega lækkaður núningsstuðull
- Aldursþolin og klippistöðugt
- Þolir kalt og heitt vatn
- Einstök viðlöðun, hrindir frá vatni og óhreinindum
- Lengri endingartími vélahluta
- Tribol GR 400-2 PD veitir framúrskarandi tæringarvörn
- Tribol GR 400-3 PD hjálpar til við að koma í veg fyrir núningstæringu

Sem afleiðing af ofangreindum kostum geta Tribol GR 400 PD vörurnar hjálpað til við að lækka kostnað vegna orku, viðhalds og förgunar.

Eiginleikar

Nafn	Aðferð	Einingar	GR 400-2 PD	GR 400-3 PD
Litur	Sjónræn	-	Brún	
Grunnolía	-	-	Litíumsápa / Jarðolía	
Unnið gegnflæði (60 slög @ 25°C)	ISO 2137/ASTM D217	0,1 mm	265–295	220–250
Unnið gegnflæði (100.000 slög @ 25°C)	ISO 2137/ASTM D217	0,1 mm	35	30
Droppmark	ISO 2176/ASTM D566	°C	>180	>185
Vatnsfráhrinding	DIN 51807-1	Einkunn	1–90	1–90
Ryðpróf - EMCOR (eimað vatn)	ISO 11007/ASTM D6138	Einkunn	0	n/a
Kopartæring (24 klst, 100°C)	ASTM D4048	Einkunn	1	1

Með fyrirvara um venjulegt framleiðslupól.

Nánari upplýsingar

Til að lágmarka hugsanlegt ósamrými þegar skipt er yfir í nýja feiti ætti að fjarlægja allt eldra smurefni eins mikið og mögulegt er fyrir notkun.

Við upphaf vinnslu skal fylgjast náið með endursmurningartímabilum til að tryggja að öll fyrri smurefni séu hreinsuð.

Þessi vara var áður kölluð Olista Longtime. Nafninu var breytt árið 2015.

Tribol™ GR 100 PD vörur
Castrol, Castrol kennimerkið og tengd merki eru vörumerki Castrol Limited, sem notuð eru samkvæmt leyfi.

Þetta gagnablað og upplýsingarnar sem það inniheldur er talið rétt frá prentdegi. Hins vegar er engin ábyrgð eða framsetning tekin, sem tjáð er eða gefin í skyn, á nákvæmni eða heilleika. Uppgefin gögn eru byggð á stöðluðum prófunum við rannsóknarstofuaðstæður og eru aðeins til leiðbeiningar. Notendum er ráðlagt að tryggja að þeir leiti í nýjustu útgáfu þessa gagnablaðs. Það er á ábyrgð notandans að meta og nota vörur á öruggan hátt, að meta hæfi fyrir fyrirhugaða notkun og að fara að öllum viðeigandi lögum og reglugerðum. Öryggisblöð eru fáanleg fyrir allar vörur okkar og ætti þar að leita viðeigandi upplýsinga um geymslu, örugga meðhöndlun og förgun vörunnar. Engin ábyrgð er tekin af BP plc eða dótturfyrirtækjum þess á tjóni eða meiðslum sem stafa af óeðlilegri notkun efnisins, vegna þess að tilmælum var ekki fylgt eða vegna hættu sem felst í eðli efnisins. Allar vörur, þjónusta og upplýsingar eru veittar í samræmi við staðlaða söluskilmála okkar. Þú ættir að ráðfæra þig við fulltrúa okkar á staðnum ef þú þarft frekari upplýsingar.

Castrol Industrial, Technology Centre , Whitchurch Hill , Pangbourne , Reading , RG8 7QR , United Kingdom

www.castrol.com/industrial